

Ультрастабильный цеолит H-Y

Основное применение:
- компонент катализаторов гидрокрекинга и каталитического крекинга

Тип	SiO_2/Al_2O_3 модуль цеолита	Размер элемент. ячейки, Å	Катионная форма	Na_2O, %	Удельная поверхность $м^2/г$
фожазит	6-18	24,61-24,35	H	<0,60	600-700

Псевдобемит, порошок.

Основное применение:
- компонент катализаторов

Химический состав %			Физические показатели	
Na_2O ≤	Al_2O_3 ≥	$Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ ≤	Удельная поверхность BET, $м^2/г$ ≥	Размер кристалла, Å
0,03	700	3	230	80-120

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

УКРТАТНАФТА · ОАО СНГ Сургутнефтегаз · Беларуснефть · UZBEKNEFTEGAZ · SOCAR · ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»